

## Fișa tehnică



### HORNBACH Prokeran

- ✓ **Vopsea de dispersie specială, mată, extrem de persistentă**
- ✓ **rezistentă împotriva urmelor și la lustruire**
- ✓ **capacitate extremă la curățare umedă**

#### Proprietăți

Vopsea mată pe bază de dispersie care poate fi diluată cu apă pentru pereți și plafoane la interior. Efect ceramic:

Lianții speciali pe bază de acril, materiile prime ceramice și pigmentii de calitate formează împreună o peliculă de suprafață rezistentă care este extrem de rezistentă la solicitarea mecanică. Pelicula mată de vopsea este rezistentă la frecare precum o vopsea cu latex, fără să formeze pete lucioase sau să-și piardă aspectul mat. Predispoziția nuanțelor de culori închise de a avea urme albe de la zgâriere și frecare (predispoziția de a avea urme) este redusă în mod clar.\*

- rezistentă la zgârieturi și abraziune
- ideală pentru nuanțe de culoare intense
- cu capacitate de acoperire ridicată
- ușor de prelucrat
- efect ceramic

#### Verificat conform EN 13300:

Capacitate de acoperire	Clasa 2	în condițiile unui randament de aproximativ 6 m <sup>2</sup> /litru
Rezistență la frecarea umedă	Clasa 1	lavabil

\* Rezistența la zgâriere, rezistența la ștergere și capacitatea de a rezista a varului de pe tavan și perete cu vopseaua ProKeran face referire la urmele de uzură normale, obișnuite în locuință precum și la impactele mecanice datorate utilizării obișnuite. Sunt excluse deteriorările grave sau provocate în mod conștient.

#### Destinație

Perfectă pentru pereți în culoare albă strălucitoare sau în nuanțe puternice precum de ex., sufrageria, camera de joacă, bucătăria, atelierul. Ideală pentru încăperile care sunt folosite intens și foarte solicitate, de ex., în clădiri publice, școli, grădinițe. Aplicați pe tencuieli interioare, gips, plăci din gips-carton, tapete cu textură, tapete cu hârtie de rumeguș și tapete din țesătură de fibră de sticlă, etc. Pentru aplicare pe zugrăveli vechi, intacte, mate și lucioase pe bază de dispersie. Nu aplicați pe lemn!

#### Ton de culoare

Alb

Trebuie nuanțat la centrul de amestecare a vopselei Hornbach!

#### Indice de strălucire

mat

#### Conținut

Dispersie specială din polimer acrilic, dioxid de titan, caolin, agenți de umplere din siliciu, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.

Conținutul VOC al acestui produs este de maxim 1 g/l. Valoarea limită în UE este de 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

## Fișa tehnică



### GIS-Code

-

### Rezistență la lumină

Foarte bună.

### Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

### Compatibilitate

Poate fi colorat cu nuanțatori sau la centrul de amestecare a vopselei Hornbach.

### Diluant

Apă

### Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 6 m<sup>2</sup> pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

### Perioada de uscare

La o temperatură de +20 grade C și o umiditate aproximativă de 65% devine aptă de revopsire după cca. 4 - 6 ore. Uscare completă și rezistență după cca. 12 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

### Scule

Pensulă, trafalet.

### Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

### Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, rezistentă și să nu prezinte urme de grăsime și ulei. Îndepărtați resturile de var exfoliat, spălați complet suprafețele acoperite cu cretă. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Aplicați un strat de grund de adâncime de siguranță Hornbach sau un strat de grund acrilic Hornbach pe suprafețele dificile și cu putere mare de absorbție. Vopseaua ProKeran poate fi amestecată pentru nuanțare în centrul de amestecare al nuanțelor Hornbach. Vă rugăm să nu amestecați cu vopselele cu nuanțe pline și cele de nuanțare! Amestecați bine înainte de utilizare. Pentru a putea obține capacitatea de rezistență dorită, vor fi realizate două aplicări cu vopseaua ProKeran. Pentru aplicarea de bază vopseaua ProKeran de culoare albă poate fi diluată cu până la 5% apă. Aplicați fără să diluați stratul de vopsea de acoperire. Nu diluați cu apă vopseaua ProKeran cu nuanțare colorată, în special cea în nuanțe închise, ci aplicați fără să diluați, stratul de vopsea de bază și cel de acoperire.

### Mențiuni importante

A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer și bază)! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

## Fișa tehnică



### Indicații de siguranță

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

A se utiliza filtrele adecvate în cazul lucrărilor de șlefuire sau pulverizare.

În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P303 + P352 În caz de contact cu pielea (sau părul): Spălați cu multă apă și săpun.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

### Debarasare

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.