

PRIMUS Bandă Etanșare-Armare (BHF 82)

BANDĂ DE ETANȘARE ȘI ARMARE PENTRU HIDROIZOLAȚII


Benzi super-elastice pentru etanșarea și armarea colțurilor, scurgerilor de pardoseală, trecerilor de țevi în sistemele de hidroizolație interioare și exterioare.

DOMENIU DE APLICARE:

- parte componentă a sistemelor de hidroizolare din PRIMUS HIDROIZOLAȚIE INTERIOR-EXTERIOR MHF81 sau PRIMUS HIDROIZOLAȚIE PISCINE MHF82;
- pentru interior cât și pentru exterior;
- pentru etanșarea și armarea perimetrală a rosturilor dintre pereți și pardoseală, a colțurilor formate de pereți, sau de pereți cu pardoseală (PRIMUS BANDĂ ETANȘARE-ARMARE (BHF82) 120-50), a trecerilor de țevi (PRIMUS BANDĂ ETANȘARE ARMARE (BHF82) 120x120), a scurgerilor de pardoseală sau a conductelor de pompare sau recirculare (PRIMUS BANDĂ ETANȘARE-ARMARE (BHF82) 400x400 sau PRIMUS BANDĂ ETANȘARE-ARMARE (BHF82) 350x350) în cadrul hidroizolării suprafețelor fără presiune hidrostatică (băi, dușuri, bucătării, balcoane, terase, pivnițe etc.) și a suprafețelor cu presiune hidrostatică de până la 3 bar (bazine, piscine, fose septice); În cadrul sistemului de hidroizolare

PUNEREA ÎN OPERĂ:

PRIMUS BANDĂ ETANȘARE-ARMARE (BHF82) se montează/lipesc de stratul proaspăt de PRIMUS HIDROIZOLAȚIE INTERIOR-EXTERIOR MHF81 sau PRIMUS HIDROIZOLAȚIE PISCINE MHF82 și se netezesc ușor cu un șpaclu în vederea eliminării golurilor de aer și asigurării unei aderențe continue. După intrarea în priză a primului strat de hidroizolație (imediat ce acesta nu se mai lipește), se aplică în mod continuu următorul strat de hidroizolație pe întreaga suprafață astfel încât PRIMUS BANDĂ ETANȘARE ARMARE (BHF82) rămâne înglobată (sandwich). Pe suprafețele astfel hidroizolate se pot aplica plăcări ceramice, tencuieli, șape, gleturi, vopsitorii etc.



**PRIMUS BANDĂ
ETANȘARE
ARMARE (BHF82)
120 - 50**



**PRIMUS BANDĂ
ETANȘARE
ARMARE (BHF82)
400 x 400**



**PRIMUS BANDĂ
ETANȘARE
ARMARE (BHF82)
120 x 120**

**Super-elastice
Impermeabile
Ușor de aplicat/montat
Rezistente în mediu alcalin**

AMBALARE:

- PRIMUS BANDĂ ETANȘARE ARMARE (BHF82) 120-50 – role de lațime 120mm și lungime 50m;
- PRIMUS BANDĂ ETANȘARE ARMARE (BHF82) 120x120 – bucata de 120mm x 120mm – 25buc. pe cutie;
- PRIMUS BANDĂ ETANȘARE ARMARE (BHF82) 400x400 – bucata de 400mm x 400mm – 10buc./bax;

DEPOZITARE:

Se depozitează în ambalajul original, nedesfăcut și nedeteriorat, în locuri ferite de umiditate, de razele directe ale soarelui, de produse chimice și orice altă expunere nocivă, la o temperatură între +5 ÷ 35°C.

VALABILITATE:

PRIMUS BANDĂ ETANȘARE-ARMARE (BHF82) nu expiră dacă este depozitată corect.

DATE TEHNICE

Compoziție	Elastomer termoplastic (gri), membrană EPDM, țesătură din polipropilenă (alb)
Lungime BHF82 120-50 (EN 1848-2)	50 m (-0/+0,5 m)
Lățime BHF82 120-50 (EN 1848-2)	120 mm (± 5 mm)
Grosime BHF82 120-50 (EN1849-2)	0,58 mm (-0/+0,5 mm)
Permeabilitatea la apă (DIN 1048-5)	etanș până la 3,0 bar
Rezistență alcalină (EN 1847 & EN ISO 527-3)	schimbări ≤±20 %
Rezistență la rupere (EN 12311-2 Metoda B)	≥ 2,0 N/mm ²
Alungirea până la rupere (EN 12311-2 Metoda B)	≥ 300%
Temperatură de aplicare și uscare a aerului și a suportului	5°C ÷ 30°C
Rezistență la temperatură	-25°C - 60°C
Rezistență la foc (EN ISO 11925-2, EN 13501-1)	E
Dimensiuni BHF82 120 x 120 (EN1848-2)	120/120 mm (± 5 mm)
Dimensiuni BHF82 400 x 400 (EN1848-2)	400/400 mm (± 5 mm)
Grosime BHF82 120 x 120, 400 x 400 (EN1849-2)	0,65 mm (-5/+10%)

Notă

Pe parcursul realizării lucrării și uscării acesteia se urmărește asigurarea unor condiții uscate, cu temperatura aerului și a suportului între 5°C-30°C. Toate datele și informațiile prezentate sunt raportate la o temperatură de 23°C (±2°C) și o umiditate relativă de 50% (±5%). În condițiile existenței altor parametrii pot apărea modificări cu privire la perioada de priză, uscare, întărire etc.

Informațiile cu privire la modul și tehnica de punere în operă conținute în această fișă tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoștințe ale noastre asupra produsului. Totuși, ele nu pot acoperi și nu se pot substitui cunoștințelor generale din domeniul construcțiilor, nu pot influența condițiile specifice de punere în operă și nu pot garanta calitatea execuției. De aceea, utilizatorii acestui produs trebuie să se asigure că acesta este corespunzător aplicației urmărite, că au cunoștințele și îndemânarea necesare punerii în operă. Utilizatorul trebuie să respecte legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor și poartă întreaga responsabilitate asupra consecințelor utilizării produsului.

**Patru Măini**

Str. Conului, nr. 8, Parcul Industrial Ploiești, Cod poștal 100213, Jud. Prahova
Tel: 0244 516020, 0244 516021, Fax: 0244 516011
E-mail: office@patrumaini.ro; www.patrumaini.ro