

## LAC YACHT PROFESIONAL L5306 S.F. L 5305L

EDITIA 1  
REVIZIA 1  
DATA 17.06.2014  
pag.1 din 4

### Descriere

Produsul L 5306 este pe baza de rasini alchidice cu uscare rapida la aer, la temperatura mediului ambiant.

**Produsul este destinat acoperirilor profesionale.**

Elemente caracteristice principale:

- uscare rapida;
- luciu ridicat si persistent la factori atmosferici
- aplicare usoara si aspect placut al peliculei;
- aderența foarte buna la suport;
- rezistenta foarte buna in exploatare( zgariere);
- durabilitate buna; produsul nu contine plumb.

### Utilizare

Produsul L5306 se utilizeaza pentru acoperirea si protectia lemnului masiv de rasinoase sau foioase exploatat in conditii de exterior expus la soare si factori atmosferici( protectie cabane, baraci, balustrade, elemente de acoperis si binale, garduri, ferestre si usi, mobilier de gradina) cat si de interior( tavane, poduri, elemente de fixare din lemn, usi, pereti interiori, etc),protejate de razele soarelui.

### CARACTERISTICI TEHNICE:

#### *Caracteristicile produsului lichid:*

Aspect	lichid omogen, vascos	vizual
Densitate 23 ° C	0,92±0.01 g/ml	SRENISO 2811-1 : 2011
Continut de nevolatile 125°C, 25 min, 1g /100cm <sup>2</sup>	55±1%	SRENISO 3251:2008
Timp de curgere cupa STAS d = 4 mm, , 20°C	120 -140s	IL-DC-09
Vascozitate Krebs, 25°C	65- 75UK	IL-CCSAV-04
COV limita UE, g/l	Cat. A/e 500 (2007 ), 400(2010) COV produs : max 400g/l	SRENISI 11890-1:2007
Putere de acoperire	1 - 2 straturi	Determinare practica
<i>Caracteristicile peliculei:</i>		
Aspect	Lucios, fara defecte de pelicula	vizual

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT  
STR. GHEORGHE CARANFIL, NR.2,  
ROMANIA, COD POSTAL 617410  
COD FISCAL RO2005144  
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991  
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON  
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT  
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

**SC KÖBER SRL  
DUMBRAVA ROSIE**

TEL : 0040-233-281 021  
FAX : 0040-233-281 222

E-mail : [office.savinessi@kober.ro](mailto:office.savinessi@kober.ro)  
Url : [www.kober.ro](http://www.kober.ro)



# KÖBER

## LAC YACHT PROFESIONAL L5306 S.F. L 5305L

EDITIA 1  
REVIZIA 1  
DATA 17.06.2014  
pag.1 din 4

<b>Timp de uscare la</b> <b>23 ±2°C, 50 ±5 %</b> <b>umiditate relativa, max</b> <b>-Timp de uscare in</b> <b>adincime- (Tip D)</b>	5 ore	ASTMD 1640 : 2009
<b>Duritate Persoz, min.</b>	200 s	SRENISO 1522 :2007
<b>Aderenta la suport,</b> <b>grila de 1mm</b>	0	SR ENISO 2409:2013

**Rezistenta la zgarriere** tip HB STAS 6000/ 7-1986

<b>Rezistenta la lichide reci</b>		SREN 12720: 2009
- apa, 24 h	5	
- detergent 30 %, 6 h	5	
- alcool etilic 48%, 16h	5	
- white spirit, 16h	5	
- cafea, 16 h	5	
- acid acetic 44%, 16 h	5	

**Valabilitate in ambalaj** **48 luni** de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare. In functie de conditiile de depozitare, inaintea utilizarii se recomanda amestecarea produsului.

### DETALII DE APLICARE

**Metoda de aplicare** - pensulare  
- pulverizare cu aer (presiune: 4 - 6 atm; duza d = 1,5 - 1,8 mm) - in conditii profesionale

**Diluant / Dilutie - D 551** - pensulare: ca atare  
- pulverizare cu aer: ca atare

**Consum specific** 10 - 15 m<sup>2</sup> / l / strat Determinare practica  
Consumul poate varia in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de mediu, natura si pregatirea suprafetei).

**COMPATIBILITATE** Nu se recomanda amestecarea produsului L5306 cu alte produse.

**CONDITII DE APLICARE** - temperatura optima de aplicare: 10 - 30°C;  
- umiditatea relativa a mediului: max. 70 %,  
- lemnul cu un continut ridicat de umiditate sau cel foarte uscat nu este un substrat adecvat pentru vopsire. Pentru a obtine o acoperire de calitate este necesar ca umiditatea lemnului inainte de vopsire sa fie de 12 ± 2%.

**NOTA** : - cu scaderea temperaturii si / sau cresterea umiditatii timpilor de uscare cresc.  
- spatiul in care se executa aplicarea trebuie sa fie lipsit de praf.

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT  
STR. GHEORGHE CARANFIL, NR.2,  
ROMANIA, COD POSTAL 617410  
COD FISCAL RO2005144  
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991  
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON  
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT  
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

**SC KÖBER SRL**  
**DUMBRAVA ROSIE**

**TEL** : 0040-233-281 021  
**FAX** : 0040-233-281 222

**E-mail** : [office.savinessi@kober.ro](mailto:office.savinessi@kober.ro)  
**Url** : [www.kober.ro](http://www.kober.ro)

## LAC YACHT PROFESIONAL L5306 S.F. L 5305L

EDITIA 1  
REVIZIA 1  
DATA 17.06.2014  
pag.1 din 4

### PREGATIREA SUPRAFETEI / INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Înainte de aplicare, pentru obținerea unor rezultate bune, în ceea ce privește caracteristicile de protecție și decorative, este necesară o pregătire corespunzătoare a substratului.

a). Substrat nou, neacoperit anterior

Înainte de aplicare, lemnul trebuie curățat, degresat cu o lavetă cu diluant D 551 pentru îndepărtarea petelor de grăsimi, uleiurilor sau a altor impurități, care pot compromite aspectul acoperirii și durata de viață a acesteia. Se îndepărtează și se înlocuiesc porțiunile de lemn atacate, se nivelează suprafața cu un chit pentru lemn cu uscare rapidă, după care se șlefuieste substratul cu hârtie abrazivă cu granulație de 240- 300. Se desprăfuieste suprafața și apoi se aplică 2 straturi de lac protector IG5100F (la un interval de timp de minim 24 ore). După uscarea ultimului strat de lac protector (minim 24 ore), se aplică primul strat de lac L 5306 prin una din metodele menționate la metode de aplicare.

b). Substrat protejat anterior

b1). În cazul lemnului acoperit cu o finisare transparentă (protector plus un lac alchidic sau alchido-uretanic) se procedează astfel: se controlează integritatea și aspectul substratului lemnos înlocuindu-se eventualele porțiuni afectate, se șterge suprafața cu o lavetă imbibată cu D 551 în scopul îndepărtării impurităților și grăsimilor, după care se șlefuieste suprafața cu hârtie abrazivă de granulație 240 -300 și se aplică primul strat de lac L5306

b2). În cazul lemnului acoperit cu o finisare opacă este absolut necesară testarea compatibilității produselor L 5306 cu emailul utilizat anterior, după care se procedează ca la pct b1. Stratul al 2-lea de lac L 5306 se aplică după minim 12 ore de la aplicarea primului strat și după o operație de șlefuire a acestuia cu hârtie abrazivă de granulație medie și desprăfuire.

Uscarea completă a sistemului este de minim 72 ore de la aplicarea celui de al 2-lea strat de lac.

### METODE DE APLICARE

Se condiționează produsul la temperatura de 10 - 30°C și se omogenizează bine.

Se aplică prin pensulare, pulverizare cu aer.

După uscarea protectorului (24 ore), se aplică 2 straturi de lac L 5306 la vâscozitatea de aplicare. După uscarea primului strat (minim 12 ore) se șlefuieste suprafața cu hârtie abrazivă de granulație medie.

Uscarea completă a sistemului este de minim 72 ore de la aplicarea celui de al 2-lea strat de lac.

Spatiul în care se execută aplicarea trebuie să fie lipsit de praf.

### AMBALARE

Cutii metalice de capacitate netă 0,75L, 2,5L sau bidoane metalice de capacitate netă 18kg.

### SECURITATEA MUNCII

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară.

Se interzice: prezenta oricărui surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul respectiv, inhalarea prelungită a vaporilor, ingerarea produsului.

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT  
STR. GHEORGHE CARANFIL, NR.2,  
ROMANIA, COD POSTAL 617410  
COD FISCAL RO2005144  
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991  
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON  
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT  
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

**SC KÖBER SRL**  
**DUMBRAVA ROSIE**

**TEL :** 0040-233-281 021  
**FAX :** 0040-233-281 222

**E-mail :** [office.savnesti@kober.ro](mailto:office.savnesti@kober.ro)  
**Url :** [www.kober.ro](http://www.kober.ro)



# KÖBER

## LAC YACHT PROFESIONAL L5306 S.F. L 5305L

EDITIA 1  
REVIZIA 1  
DATA 17.06.2014  
pag.1 din 4

### NOTA

Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului.

Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT  
STR. GHEORGHE CARANFIL, NR.2,  
ROMANIA, COD POSTAL 617410  
COD FISCAL RO2005144  
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991  
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON  
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT  
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

**SC KÖBER SRL**  
**DUMBRAVA ROSIE**

TEL : 0040-233-281 021  
FAX : 0040-233-281 222

E-mail : [office.savinsti@kober.ro](mailto:office.savinsti@kober.ro)  
Url : [www.kober.ro](http://www.kober.ro)