

# MOTIP FILLER COMPOUND

## Chit poliesteric



### DESCRIEREA PRODUSULUI

Chit poliesteric de umplere bicomponent de umplere format dintr-un amestec de rășini poliesterice cu nivel mediu de elasticitate, foarte reactive, rășini amino-preaccelerate cu diverse minerale și cu diverși compuși ecologici și cu pigmenți de aluminiu. Se utilizează pe metal, lemn, beton. Pentru umplerea găurilor și pentru uniformizare, pentru remodelarea suprafețelor pretratate în timpul reparațiilor, pentru componentele de caroserie și alte suprafețe metalice, pentru recondiționarea și refacerea suprafețelor din lemn sau beton, ex. trepte de scări, fixarea bolțurilor și șuruburilor de ancorare etc.

Pentru utilizare universală în sectorul de hobby și DIY.

Orificiile de coroziune locală cu un diametru sub 12 mm pot fi umplute înainte cu MOTIP Chit cu fibră de sticlă.

### CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Ușurință în aplicare
- Rapid, economisire timp de manipulare
- Aderență foarte bună pe diferite suprafețe
- Ușor de șlefuit, chiar și după o perioadă mai lungă
- Potrivit pentru stratul de email de la calorifer / cuptor
- Nu conține azbest și silicon
- Rezistent la acizi slabi și baze, combustibili, solvenți, apă și sare pentru dezghețare

### SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

**Baza întăritorului:** rășină poliesterică cu materiale minerale de umplere

**Culoare:** ocru

**Miros:** stiren

**Consistență:** moale, tixotropică, păstoasă

**Perioada de prelucrabilitate la 20°C:** aprox. 3 - 5 minute

**Temperatura de lucru:** min. 12°C

**Timp de uscare (la 20°C, umiditate relativă a aerului 50%):** poate fi sablat după aprox. 20 minute

**Temperatura de aprindere:** aprox. 33°C

(rășină); nu se aplică pentru întăritor

**Densitate la 20°C:** chit 1,85 g/cm<sup>3</sup>, întăritor 1,15 g/cm<sup>3</sup>

**Adăugare întăritor:** 2 - 4% (amestec optim 2,5%)

**Temperatura la care rezistă materialul întărit:** 120°C

**Stabilitate la depozitare:** 24 luni dacă este depozitat corespunzător (10°- 25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

**Ambalaj:** recipiente din metal cu inel; întăritor: tuburi din plastic.

### DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

**Ecologic:** Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

**Eliminarea deșeurilor:** Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

**Marcaje/etichetare:** Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

**Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!**

**Aplicare:**

- Obiectul ce urmează a fi reparat trebuie să fie curățat de rugină, uscat, degresat și șlefuit.
- Amestecați bine cantitatea necesară de chit din cutie cu doza corespunzătoare de întăritor.
- Aplicați materialul amestecat într-un strat de grosimea dorită.
- Curățați uneltele imediat după utilizare, dacă este necesar cu un diluant nitro.
- Nu turnați materialul amestecat înapoi în cutie.
- După aprox. 20 minute zona reparată poate fi găurită, șlefuită, tăiată cu ferăstrăul, pilită și vopsită.

**TERMEN DE VALABILITATE**

24 luni dacă este depozitat corespunzător (10°-25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)