

## Fișă tehnică

## Email Hammerite®

### Email special pentru suprafețe metalice

**Descriere:** Email sintetic pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenți anticorozivi ce conferă produsului aplicat o rezistență mare la intemperii.

**Proprietăți:** Email special, cu formulă unică, destinat vopsirii suprafețelor feroase și neferoase. Se poate aplica direct pe rugină. Conferă suprafețelor o protecție de până la 8 ani împotriva coroziunii precum și un aspect decorativ deosebit.

**Aspect:** "lovitură de ciocan", "lucios" și "forjat"

**Culoare:** A se vedea cartela de culori

**Colorare:** Nu este cazul

**Mod de aplicare:** Suprafețele metalice trebuie să fie uscate, curate și degresate. Se vor îndepărta bucățile de rugină desprinse folosind o perie. Se va curăța vopseaua decojită, urmele de praf sau impuritățile și se va degresa, după caz, cu Diluant Special Hammerite. Suprafețele metalice neferoase se vor grundui în prealabil cu Grund Special Hammerite. Se aplică cu pensula, la o temperatură cuprinsă între 5°C -30°C. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de aplicare și pe tot parcursul acesteia. NU se diluează !

#### **Sistem de straturi recomandat:**

- pentru suprafețe metalice feroase: 2 straturi groase, la interval de 6 ore între straturi
- pentru suprafețe metalice neferoase : 1 strat de Grund Special Hammerite după care , la un interval de 2 ore , 2 straturi groase de email Hammerite, ca mai sus

**Recondiționare:** Pe suprafețele vopsite anterior este indicată efectuarea unui test și dacă emailul Hammerite are efect decapant, stratul vechi de vopsea se va îndepărta integral. Suprafața se va șlefui și apoi se va finisa cu email Hammerite.

**Uscare:** La 20°C: la atingere - 2 ore, în profunzime - 6 ore; între straturi: 6 ore

**Consum specific:** 7 m<sup>2</sup> / litru / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței și de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

**Întreținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu Diluant Hammerite. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură sau scântei.

**Disponibil în cutii de:** 0.75 L și 2.5 L (5 L pentru anumite culori din gama Hammerite cu aspect „lovitură de ciocan”)



DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.**,  
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160  
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010  
[www.hammerite.ro](http://www.hammerite.ro)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

Data: 14.10.2019

Produs inflamabil ! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



---

DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.**,  
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160  
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010  
[www.hammerite.ro](http://www.hammerite.ro)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

Data: 14.10.2019