

Akkit 240 Mortar de nivelare pardoseala si perete 25kg

Descrierea produsului

Mortar pulverulent de nivelare si panta pentru pardoseli si pereti cu emisii scazute si intarire hidraulica ,rezistent la apa si inghet. Datorită aditivilor speciali, mortarul se întărește in grosimi până la 30 mm fără contractii și prezintă proprietăți de aplicare foarte bune. Utilizat la interior și exterior, pentru nivelarea suprafețele la pereti si pardoseli înainte de aplicarea placajelor în camerele de zi, dușuri, pe balcoane, terase și garaje, etc.

Termen de valabilitate

12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut.

Punere in opera

Scule utilizate:

Mixer cu turatie redusa, vas de amestecare adecvat, gletiera, spatulă cu dinti, mistrie, spaclu, dreptar.

Amestecare:

Se amestecă într-un vas curat, amestecând cu ajutorul unui mixer cu turație redusă până la obținerea unei paste omogene, fără aglomerări (timp de amestecare aproximativ 3 minute).

Aplicare:

Mortarul se aplica pe o suprafata amorsata anterior. În cazul aplicarii pe suprafete mari se vor efectua rosturile necesare.

Tratare ulterioara:

Se vor lua măsuri corespunzatoare pentru a preveni uscarea prea rapidă a materialului proaspăt. Purtați mănuși de protecție + ochelari de protecție pentru ochi. Curățați sculele cu apă după utilizare.

Date Tehnice

Temperatura de aplicare: +5 pana la +25°C

Culoare: gri

Consum: ca. 1,6 kg/m² pe mm grosime

Cantitate de apa: 5,0 l / 25 kg (= 0,20 l / kg)

Malaxare: ca. 3 Min.

Circulabil: ca. 3 ore.

Acoperire: dupa ca. 48 ore. (functie de grosime)

Grosime: 2 - 30 mm

Suport

Suprafața trebuie să fie uscată, neînghețată, rezistentă, stabilă, fără praf, murdărie, ulei, grăsimi, decofrol și parti neaderente și să respecte normele tehnice aplicabile naționale și europene, standardele și normativele tehnice de executie. Continut de crom scăzut conform Directiva UE 2003/53 / CE.