

Tencuială mecanizată var-ciment



- Hidrofobată
- Permeabilitate bună la vapori
- Aplicare mecanizată

Produs Tencuială mecanizată de var-ciment pentru zidării de cărămidă plină sau eficientă și blocuri ceramice.

Compoziție Var hidratat, ciment, nisipuri de tencuială, adaosuri.

Proprietati Tencuială minerală de var-ciment, hidrofobată și cu o bună permeabilitate la vapori.

Utilizare Tencuială pentru prelucrare mecanizată, executată brut sau drișcuită, pentru interior și exterior.

Date Tehnice	Grupa mortare:	CS II
	Standard:	SR EN 998 - 1
	Clasificare:	GP-CSII-Wc1
	Aderenta la suport:	> 0.1 N/mm ²
	Permeabilitatea la vapori:	5 / 20 (valoare tabelara pt. P=50%)
	Coefficient termic λ	< 0.43 W/mK

	Tencuială mecanizată var-ciment 25Kg
Consum	14 kg/m ² /cm
EAN Code	5945752005567

Livrare sac 25 kg, 1palet = 54 saci = 1350 kg

Depozitare 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut.

Calitate asigurată Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Suprafața suport trebuie să fie uscată, neînghețată, lipsită de praf, să nu fie hidrofobă, să nu prezinte eflorescențe, să fie rezistentă și lipsită de porțiuni neaderente.

Tratare suport

Aplicare la exterior
Suprafețele se amorsează indiferent de tipul suportului cu amorsa Baumit Spritz 4.

Aplicare la interior
Funcție de suport se va amorsa suprafața astfel:
BCA sau beton - Suportul se va amorsa cu amorsa pentru tencuieli Baumit Spritz 4. Suprafețele de BCA trebuie udade și periate înainte aplicării amorsei.
Suprafețele proaspăt amorsate trebuie să se mențină umede timp de 2 zile.
Timp de uscare: minim 3 zile.

Plăci aglomerate din fibră de lemn, plăci aglomerate din lemn și blocuri fibrolemnoase pe bază de ciment cu termoizolație integrată - Se recomandă o tencuială ușoară sau unul din sistemele de izolare termică Baumit!

Aplicare

Înainte de tencuire trebuie aplicate la toate colțurile și canturile profile pentru muchii, care nu ruginesc. În acest scop nu se va folosi ipsos ci adezivul special Baumit Speed Fix.

După respectarea timpului de uscare de min. 3 zile de la amorsarea suportului cu Amorsa pentru tencuieli Baumit Spritz 4 se trece la operația de tencuire.

Tencuiala mecanizată var-ciment se poate prelucra și aplica cu mașinile de tencuit obișnuite (PFTG5C, M-tec sau cu alte mașini similare) în grosime de min. 10 mm la interior și minim 20 mm la exterior și max. 25 mm.

Tencuiala va fi stropită cu mașina de tencuit la grosimea necesară după care se va netezi cu dreptarul "H". Se prelucurează prin răzuire cu dreptarul trapez sau rabotul zimțat după care se drișcuie cu drișca cu burete.

Suprafața se menține umedă prin stropire cu apă timp de 2 zile.

Este important ca înainte de fiecare folosire a mașinii (cu motor de min. 5,5 kW) furtunul ei să fie umplut cu pastă de var sau de ciment.

În cazul aplicării în grosimi mari (peste 25 mm) după aplicarea primului strat (max. 25 mm) suprafața se striază orizontal și se umezește înainte de aplicarea stratului următor.

Profile de pontaj se scot la max. 24 ore. După înlăturarea profilelor de pontaj se fac reparații cu același material.

Indicații și Generalități

Canalele pentru instalații, rosturile în pereți și golurile se vor închide cu tencuiala mecanizată de var-ciment. Pe aceste reparații cât și la îmbinarea diferitelor zidării mixte, se va aplica un strat intermediar din același material armat sau o masă de șpaclu armată.

La îmbinarea diferitelor materiale sau în cazul plafoanelor pe suprafețe mari, se vor executa tăieturi cu mistria în adâncime până la stratul suport.

Armarea suprafeței nu anihilează complet apariția fisurilor, dar micșorează riscul apariției lor.

Suprafețele pe care se vor monta plăci ceramice nu se vor drișcui.

Temperatura aerului și a stratului suport trebuie să depășească +5 °C în timpul procesului aplicării și uscării. Înainte de aplicarea stratului de finisaj se va menține un timp de uscare de 10 zile pentru fiecare cm grosime al tencuielii.

Possibilități de finisare:

Exterior:

Peste tencuiala mecanizată var-ciment rugos (nefinisat):

Tencuiala decorativă minerală-praf de piatră

Peste tencuiala mecanizată var-ciment rugos drișcuit:

Tencuielile decorative de fațadă Baumit

Peste tencuiala mecanizată var-ciment cu tinci:

Vopsele de fațadă Baumit Color

Interior:

Peste este tencuiala mecanizată var-ciment rugos cu strat intermediar de tinci sau strat de glet

- vopsele de interior Baumit Divina;

- vopseala de interior Baumit KlimaColor.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.