

Produse fabricate din polistiren expandat

PRECIT EPS 50 IGNIFUGAT

Descriere

Utilizare: izolarea termică a clădirilor

Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat pentru cladiri, fabricate din materie prima ignifugata din gama PRECIT EPS 50 IGNIFUGAT pentru spații fără încărcare statică deosebită, izolarea spațiilor libere, izolare în interiorul clădirilor și la intradosul plafoanelor, material de umplutură în industria lemnului și altele asemenea.

Date tehnice

Număr articol:	PRECIT EPS 50		
Marcaj conform EN 13163+A1:2015	EPS50 - EN 13163-T2-L3-W3-S_b2-P5-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DLT(1)5-TR50-WL(T)2-DS(70,90)1		
Reacția la foc	E		
Absorbție de apă de lungă durată prin imersie, (%)	WL(T)2	≤ 2	SREN 12087
Emisie de substanțe periculoase	NPD		SREN 13163
Rigiditatea dinamică	NPD		SREN 29052-1
Rezistența termică, (m ² K/W)	0,50 pentru o grosime de 20mm 1,25 pentru o grosime de 50mm 2,50 pentru o grosime de 100mm 3,75 pentru o grosime de 150mm 5,00 pentru o grosime de 200mm		SREN 12667
Conductivitate termică, (W/Mk)	0.040		SREN 12939
Grosime, (mm)	T2	+/- 2	SREN 823
Transmisia vaporilor de apă, (Mg/Pa.h.m)	NPD		SREN 12086
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, (kPa)	CS(10)50	CS \geq 50	SREN 826
Determinarea deformăției în condiții specificate de încărcare la compresiune și temperatură, (%)	DLT(1)5	≤ 5	SREN 1605
Rezistență la încovoiere, (kPa)	BS75	BS \geq 75	SREN 12089
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe, (kPa)	TR50	TR \geq 50	SREN 1607
Fluaj din compresiune, (%)	NPD		SREN 1606
Rezistența la îngheț dezgheț, (kPa)	NPD		SREN 12091
Lungime, (mm)	L3	1000 +/- 3	SREN 822
Latime, (mm)	W3	500 +/- 3	SREN 822
Perpendicularitatea pe lungime și lățime, (mm/m)	S_b2	+/- 2	SREN 824
Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m)	S_a2	+/- 2	SREN 824
Planeitate, (mm)	P5	+/- 5	

Stabilitate dimensională în condiții de laborator normale, (%)	DS(N)2	+/- 0.2	SREN 1603
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatura și umiditate, (%)	DS(70,90)1	1	SREN 1604
Rezistența la forfecare- τ , (kPa)	SS35	≥ 35	SREN 13163 (tabelul F.1)
Rezistența la difuzie a vaporilor de apă- μ		20-40	SREN 13163 (tabelul F.2)
Permeabilitatea la vapori de apă- δ , (mg/(Pa.h.m))		0,015-0,030	SREN 13163 (tabelul F.2)

Depozitare / Valabilitate: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn, ferit de raze solare directe, temperaturi ridicate și foc deschis.

Datele tehnice sunt determinate în condiții standard conform SR EN 13163+A1:2015

Important

Transport și depozitare:

- În decursul depozitării și punerii în operă plăcile nu trebuie expuse la raze solare directe, căldură ridicată și foc deschis;
- Produsul este stabil și inert în cazul condițiilor normale de transport, depozitare și utilizare;
- **Plăcile nu trebuie expuse la foc, hidrocarburi alifatiche, hidrocarburi lichide, anhidride acide, solvenți organici și în general materiale corozive sau cu potențial combustibil**

Informații suplimentare:

- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații. Respectați informațiile din fișa tehnică de securitate.
- La montarea polistirenului nu sunt nevoie de măsuri speciale deoarece produsele nu sunt toxice sau iritante.

Garanție:

- Produsul are garanție în depozit 2 ani, de la data producției, în cazul respectării condițiilor enumerate mai sus.

Întocmit: 10.01.2022